

## HIGHTEC GREASEGUARD CLS 00/000

شحم سائل عالي الجودة قائم على الزيوت المعدنية و مقاوم للتقادم يعتمد على صابون الليثيوم مع حماية واضحة للتأكل واضافات عالية الضغط تقلل موصى به للاستخدام في أنظمة التشحيم المركزية. نطاق درجة حرارة التشغيل -50 درجة مئوية إلى +120 درجة مئوية. NLGI 00/000.

### الوصف

#### مكافئ نوعياً وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي

- DIN 51 502/51 826: GP 00/000 K-50
- T[°C]: -50 ... +120
- T[°F]: -58 ... +248

يوصى باستخدام هذا المنتج أيضاً عندما يتطلب الالتزام بتعليمات التعبئة التالية

- MB 264.0
- MAN 283 Li-P00
- Willy Vogel
- Lincoln
- Tecalemit



هل تبحث عن الزيت المناسب  
لسيارتك؟  
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت  
من رويف (ROWE) من هنا.

## القيم القياسية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
تأكل النحاس، 24 ساعة	DIN 51 811	Grad	1-100
اللون	visuell	-	grün / green
Classification	DIN 51 502	-	GP00/000K-50
التصنيف	ISO 6743-9	-	ISO-L-X-ECEB00/000
(NLGI) فئة المعهد الوطني لزيوت التشحيم	DIN 51 818	-	00/000
الاخترافية	DIN ISO 2137	0,1 mm	400 - 460
نقطة التسليл	DIN ISO 2176	°C	> 160
درجة حرارة الاستخدام	°C	-	-50 bis +120
نوع الصانع	-	-	Lithium
قوية اللحام رباعية الكرات	DIN 51 350/4	N	2000
مقاومة الماء، 3 ساعات	DIN 51 807/1	-	1-90
Grundölviskosität, 40 °C	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	45
Usage temperature		°F	-58 bis +248

هذه القيم القياسية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتها. تخضع منتجات (www.rose-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

