

HIGHTEC GREASEGUARD EP 3

Γράσο υψηλής ποιότητας μεταβλητής ρευστότητας σε βάση ορυκτέλαιου με αναστολείς διάβρωσης και οξειδωσης. Τα πολύ αποτελεσματικά πρόσθετα EP χαρίζουν σε αυτό το προϊόν μια πολύ υψηλή ικανότητα απορρόφησης πίεσης. Προτείνεται για χρήση σε ρουλεμάν και λεία έδρανα. Σαπυνοποιημένο με λίθιο. Όρια χρήσης θερμοκρασίας -30 °C έως +130 °C.

Περιγραφή

Ποιοτικά ισότιμο κατά το δίκαιο ΕΕ σύμφωνα με

- DIN 51 502/51 825: KP 3 K-30
- T[°C]: -30 ... +130
- T[°F]: -22 ... +266



Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Corrosion effect on copper	DIN 51 811	Grad	1 - 100
Color		visual	braun / brown
Classification	ISO 6743-9	-	ISO-L-X-CCEB3
NLGI-class	DIN 51 818	-	3
Worked penetration	DIN ISO 2137	0,1 mm	220 - 250
Dropping point	DIN ISO 2176	°C	> 185
Usage temperature		°F	-22 bis +266
Thickener type	-	-	Lithium
VKA welding force	DIN 51 350/4	N	3200
Corrosion protection	DIN 51 802	Korrosionsgrad	0-0
Resistance to water	DIN 51 807/1	-	1 - 90
ProductCharacteristics.grundvisko-40	-	-	130

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

