

HIGHTEC GREASEGUARD ALLTEMP 2

Λιπαντικό γράσο υψηλής ποιότητας με βάση σάπωνες συνθέτων λιθίου με αναστολείς διάβρωσης και οξείδωσης και πρόσθετα υψηλής πίεσης που αποτρέπουν τη φθορά. Προτείνεται για χρήση σε όλους τους τομείς, ειδικότερα σε παρατεταμένες καλοκαιρινές θερμοκρασίες και υψηλές θερμοκρασίες διαρκείας. Όρια χρήσης θερμοκρασίας -30 °C έως 160 °C.

Περιγραφή

Ποιοτικά ισότιμο κατά το δίκαιο ΕΕ σύμφωνα με

- DIN 51 502/51 825: KP 2 P-30
- T[°C]: -30 ... +160
- T[°F]: -22 ... +320

Επιπλέον αυτό το προϊόν συνιστάται, όταν απαιτούνται οι παρακάτω προδιαγραφές πλήρωσης

- MB 265.1
- MAN 284 Li-H2



Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Corrosion effect on copper	DIN 51 811	Grad	1-100
Color		visual	blau / blue
Classification	ISO 6743-9	-	ISO-L-X-CEEB2
NLGI-class	DIN 51 818	-	2
Worked penetration	DIN ISO 2137	0,1 mm	265 - 295
Dropping point	DIN ISO 2176	°C	> 260
Usage temperature		°C	-30 bis +160
Thickener type	-	-	Lithiumkomplex
VKA welding force	DIN 51 350/4	N	2800
Corrosion protection	DIN 51 802	Korrosionsgrad	0-0
Resistance to water	DIN 51 807/1	-	1-90
ProductCharacteristics.grundvisko-40	-	-	160
Oil separation 18h at 40 ° C	DIN 51 817	%	<1,5

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

