# INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

## HIGHTEC SUNLUB® RD 40

Aceite para taladro de roca para la lubricación de herramientas neumáticas

### Descripción

**La calidad de este producto cumple las directivas de la UE**

- ISO 6743-11 (PAC)

**ROWE MINERALÖLWERK GMBH**
Langgewann 101, D-67547 Worms

¿Busca el aceite adecuado para su vehículo?
Aquí se va a la guía de aceites ROWE.

# INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

**Valores característicos típicos**

| Propiedad | Método | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| Densidad a 15 °C | ASTM D-7042 | g/ml | 0.89 |
| Viscosidad cinemática KV 100 | ASTM D-7042 | mm²/s | 11 |
| Viscosidad cinemática KV 40 | ASTM D-7042 | mm²/s | 57 |
| Índice de viscosidad | ASTM D2270 | - | 190 |
| Punto de fluidez | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C | -36°C |
| Comportamiento espumante a 24 °C | ASTM D 892 | ml/ml | 0/0 |
| Comportamiento espumante a 93,5 °C | ASTM D 892 | ml/ml | 20/0 |
| Comportamiento espumante a 24 °C tras 93,5 °C | ASTM D 892 | ml/ml | 0/0 |
| Biodegradabilidad | OECD 301 B | % | >60 |
| Proporción de materias primas renovables | | % | >70 |
| Prueba Timken (carga) | DIN 51 434/3 | N | 70 |

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales (www.rowe-oil.com) se aplican a todas las entregas.

**ROWE MINERALÖLWERK GMBH**
Langgewann 101, D-67547 Worms

¿Busca el aceite adecuado para su vehículo?
Aquí se va a la guía de aceites ROWE.